

ボンドブリーダー

KB 新登場!



外壁背面に
シーリング材が
つかないから


シーリングが
長持ち
します!



外壁が伸縮しても
シーリング材が追従して
**外壁の破損や
ひび割れを
防ぐ!**

- 手切れが良く
貼りやすい!
- よく馴染み
伸びない!

ボンドブリーダーあり



シーリング材

外壁背面にシーリング材が
接着していないため(2面接着)
外壁材が伸縮しても
シーリング材はクッション性を
保ち、きれいなまま。

ボンドブリーダーなし



シーリング材

外壁背面にシーリング材が
接着しているため(3面接着)
外壁材の伸縮にシーリング材
が耐えきれず、ひび割れが
発生しやすい。

選べるテープ幅 8種類

- 6mm ○ 15mm
- 8mm ○ 18mm
- 10mm ○ 20mm
- 12mm ○ 25mm



試験項目	測定値
基材	特殊和紙
粘着剤	アクリル系
厚さ (mm)	0.1
粘着力 (N/10mm)	4.1
引張強度 (N/15mm)	64.1
伸び (%)	4.2

※測定方法はJIS-Z-0237によって行う。
※左記数値は測定値で保証値ではありません。

サイズ	内袋	ケース
6 mm × 20m	33巻	198巻
8 mm × 20m	25巻	150巻
10mm × 20m	20巻	120巻
12mm × 20m	16巻	96巻
15mm × 20m	13巻	78巻
18mm × 20m	11巻	66巻
20mm × 20m	10巻	60巻
25mm × 20m	8巻	48巻

使用上の注意

●シーリング材と接着しないことを事前にご確認ください。●被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。●貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。●電気絶縁用には使用しないでください。●テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

〒337-0003

さいたま市見沼区深作3-2-14

埼玉化研株式会社

TEL 048-683-9692



【本社】 〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236

TEL (086) 465-5812 FAX (086) 465-5815

【東京支店】 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル7F

TEL (03) 3271-3888 (代) FAX (03) 3271-3601

【大阪営業所】 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-9-28 TAIYO センタービル202

TEL (06) 6305-0868 (代) FAX (06) 6305-0867

www.kamoi-net.co.jp/

カモ井HP



LINE登録

